

Leaf Batteriegelundheit

Datum	Kapa [Ahr]	SOH [%]	Hx [%]	Umgebungste
17.04.2015	61,92	94	95,42	21,3
30.05.2015	63,09	96	96,96	24,2
06.07.2015	61,35	93	94,50	28,6
14.07.2015	60,86	93	93,53	25,2
14.07.2015	60,86	93	93,69	26,1
14.07.2015	60,91	93	93,51	25,3
15.07.2015	60,85	93	93,51	24,4
20.07.2015	60,61	92	92,80	27,1
21.07.2015	60,49	92	92,81	28,1
22.07.2015	60,29	92	92,40	31,7
23.07.2015	60,36	92	92,61	29,7
23.07.2015	60,42	92	92,68	28,9
24.07.2015	60,46	92	92,68	26,9
27.07.2015	60,34	92	92,51	22,1
30.07.2015	60,75	92	93,31	21,8
04.08.2015	60,08	91	91,90	25,5
07.08.2015	59,76	91	91,00	27,9
09.08.2015	59,70	91	91,24	29,8
09.08.2015	59,64	91	91,12	30,9
10.08.2015	59,64	91	91,06	28,9
13.08.2015	59,51	90	90,85	27,1
14.08.2015	59,42	90	90,67	29,3
23.08.2015	60,14	91	92,11	22,7
24.08.2015	60,08	91	91,79	25,2
26.08.2015	60,36	91	92,55	24,6
07.09.2015	60,17	92	92,16	20
11.09.2015	61,08	93	93,84	21,8
14.09.2015	60,60	92	93,01	24,5
25.09.2015	61,89	94	95,38	23

